


Vizuální standart – povlak Cr/Pt na finální fazetě holicí čepelky po testu leptáním trvajícím 30 vteřin v Marblově činidle

Visual Standard – Cr/Pt coating on final facet of razor blade after etching test lasting 30 seconds in Marble's reagent

Cíl: souvislá vrstva Cr/Pt povlaku na celém povrchu finální fazety.

Target: A continuous layer of Cr/Pt coating over the entire surface of the final facet.



Neakceptovatelné: naleptané.

Unacceptable: etched.

